

*Mosaicos Solana S. A.*



**BETONPLATTEN ZUR  
VERWENDUNG ALS TRÄGER BEI  
VERSUCHEN ZUR  
HAFTFÄHIGKEIT VON  
MÖRTELKLEBERN**



**Zementfliesen** aus rein automatischer Fließbandfertigung. Zwecks Absorption des Anmachwassers und Kompaktierung der Fliese unter Vibration gesetzt und bei 150kg/cm<sup>2</sup> gepresst.

**Geeignet als Träger bei Versuchen zur Klebefähigkeit von Mörtelkleber, gemäss Industrienorm EN 1323:2007: Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten. Betonplatten für Prüfungen.**

**Mosaicos Solana, S.A.**

Avenida de la Estación, 29. 26500 Calahorra (La Rioja) Spanien

Tel. +34 941 130 150

Fax. +34 941 146 820

E. mail: [info@mosaicos-solana.com](mailto:info@mosaicos-solana.com)

[www.mosaicos-solana.com](http://www.mosaicos-solana.com)

## **Eigenschaften:**

**Eigenschaften als Träger zur Feststellung der Klebfähigkeit von Zeramfliesenkleber gemäss UNE-EN 1323:2008 Industriennorm**

⇒ **Oberflächenwasserabsorption der Betonplatten durch Karsten'sches Prüfröhrchen.**

⇒ **Zugfestigkeit**

Versuch	Fliese 1	Fliese 2	Fliese 3	Norm-Vorgabe
Absorption des Oberflächenwassers (cm <sup>3</sup> )	1.2	1.0	1.2	Zwischen 0.5 und 1.5 cm <sup>3</sup>
Zugfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	2.75	2.89	2.32	>1.5

## **Preistafel:**

Format	Stückpreis (€)	Anzahl je Palette
60x40x4,5 cm	3,23	52
29,7x40x4,5 cm	3,25	104
19,7x40x4,5 cm	2,16	156
19,7x29,7x4,5 cm	1,60	208
60x19,7x4,5 cm	3,24	104

- Zuzgl. der bei Anlieferung gültigen Mehrwertsteuer.
- EX WORKS Calahorra.
- Hochkant palettiert; mit Wärmeschutz.
- Einschl. Paletten (ohne Aufpreis).

**Mosaicos Solana, S.A.**

Avenida de la Estación, 29. 26500 Calahorra (La Rioja) Spanien

Tel. +34 941 130 150

Fax. +34 941 146 820

E. mail: [info@mosaicos-solana.com](mailto:info@mosaicos-solana.com)

[www.mosaicos-solana.com](http://www.mosaicos-solana.com)