

Vacutile bicapa 60x40x4

Terminado

Ficha de producto

- Baldosa VACUTILE®, material de fabricación propia a base de aglomerado de cemento y triturado de mármol, granito o sílice de diferentes tamaños.
- Baldosa bicapa, se compone de cara noble y capa de revés.
- Baldosa para USO EXTERIOR (pavimento o revestimiento).
- Acabados disponibles GRANALLADO arista rota o ABUJARDADO CON RIBETE.

Longitud	Anchura	Espesor	Peso	Suministro
600 mm	400 mm	40 mm	98 kg/m ²	13,44 m ² /palet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA UNE 13784 - 2		RESULTADOS
CAPA DE HUELLA	Espesor mínimo de la capa de huella ≥ 4 mm	≥ 4 mm Th I
CARGA DE ROTURA	Ningún resultado $< 3,6$ kN	5,2 kN 45-4T
TENSIÓN DE ROTURA	Resist media flexión $\geq 5,0$ MPa	5,9 MPa 3UT
ABSORCIÓN DE AGUA EN CARA VISTA	Se recomienda Ningún valor $> 0,40$ g/cm ²	0,30 g/cm²
ABSORCIÓN DE AGUA EN MASA	Valor medio ≤ 6 %	5,3 % 2B
DESGASTE POR ABRASIÓN	Ningún valor > 23 mm	19 mm 3H
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Zonas exteriores Rd > 45	73 CLASE 3