

# Vacutile bicapa 75x75x5

Terminado

## Ficha de producto

- Baldosa VACUTILE®, material de fabricación propia a base de aglomerado de cemento y triturados de mármol, granito o sílice de diferentes tamaños.
- Baldosa bicapa compuesta de cara noble y capa de revés.
- Baldosa para USO EXTERIOR.
- Acabados disponibles GRANALLADO arista rota.

Longitud	Anchura	Espesor	Peso	Suministro
750 mm	750 mm	50 mm	120 kg/m <sup>2</sup>	8,43 m <sup>2</sup> /palet

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA UNE 13784 - 2		RESULTADOS
<b>CAPA DE HUELLA</b>	Espesor mínimo de la capa de huella $\geq 4$ mm	$\geq 4$ mm Th I
<b>CARGA DE ROTURA</b>	Ningún resultado $< 3,6$ kN	<b>5,8 kN</b> 45-4T
<b>TENSIÓN DE ROTURA</b>	Resist media flexión $\geq 5,0$ MPa	<b>6,3 MPa</b> 3UT
<b>ABSORCIÓN DE AGUA EN CARA VISTA</b>	Se recomienda Ningún valor $> 0,40$ g/cm <sup>2</sup>	<b>0,30 g/cm<sup>2</sup></b>
<b>ABSORCIÓN DE AGUA EN MASA</b>	Valor medio $\leq 6$ %	<b>5,3 %</b> 2B
<b>DESGASTE POR ABRASIÓN</b>	Ningún valor $> 23$ mm	<b>19 mm</b> 3H
<b>RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO</b>	Zonas exteriores Rd $> 45$	<b>73</b> CLASE 3